



Informe de Ensayo n° 24PI/08

Encargado por:

Muy señores míos
 Cartiera di Trevi SpA
 Calle Clitunno, 4
 Borgo Trevi (Pg)

Muestra de :	N°1 Cartón tipo Medium.	
Toma de muestra efectuada por/el:	Técnicos de la Empresa	05/05/2008
Fecha de recepción:	05/05/2008	
Descripción:	Estado físico: Sólido	
	Color : Marrón claro	
	NOTAS: -	
Fecha del ensayo:	Inicio: 10/05/2008	Fin: 26/05/2008

METALES	CONCENTRACIÓN mg/Kg	CONCENTR. LÍMITE mg/Kg
Plomo	16,76	
Cadmio	1,39	
Cromo (VI)	< 0,01	
Mercurio	< 0,01	—
TOTAL	18,15	100
(Cromo total)	(8,51)	—

Normativa de referencia: D.L.vo n°22 5-2-97; IRSA CNR Q.64 "Métodos analíticos para los lodos"
 Vol.3; DM 18-6-79; DM n°267 30-5-01.

Lugar: Foligno

Fecha: 27 de mayo de 2008

El responsable del Laboratorio:
 Dr. Quím. Massimo Ciancaleoni
 Colegio de los Químicos
 L.U.A.M.n°1437
 [Firma ilegible]
 [sello]

El presente informe se refiere únicamente a la muestra sometida a ensayo y no puede reproducirse parcialmente sin autorización escrita del laboratorio. Los resultados de los ensayos se refieren únicamente a los objetos probados



Informe de Ensayo n° 23PI/08

Encargado por:

Muy señores míos
 Cartiera di Trevi SpA
 Calle Clitunno, 4
 Borgo Trevi (Pg)

Muestra de :	N°1 Cartón tipo Uso Semiquímico.	
Toma de muestra efectuada por/el:	Técnicos de la Empresa	05/05/2008
Fecha de recepción:	05/05/2008	
Descripción:	Estado físico: Sólido	
	Color : Marrón claro	
	NOTAS: -	
Fecha del ensayo:	Inicio: 10/05/2008	Fin: 26/05/2008

METALES	CONCENTRACIÓN mg./Kg.	CONCENTR. LÍMITE mg/Kg
Plomo	13,93	-
Cadmio	1,13	-
Cromo (VI)	< 0,01	-
Mercurio	< 0,01	-
TOTAL	15,06	100
(Cromo total)	(5,97)	-

Normativa de referencia: D.L.vo n°22 5-2-97; IRSA CNR Q.64 "Métodos analíticos para los lodos"
 Vol.3; DM 18-6-79; DM n°267 30-5-01.

Lugar: Foligno

Fecha: 27 de mayo de 2008

El responsable del Laboratorio:
 Dr. Quím. Massimo Ciancaleoni
 Colegio de los Químicos
 L.U.A.M.n°1437
 [Firma ilegible]
 [sello]

El presente informe se refiere únicamente a la muestra sometida a ensayo y no puede reproducirse parcialmente sin autorización escrita del laboratorio. Los resultados de los ensayos se refieren únicamente a los objetos probados



Informe de Ensayo n° 22PI/08

Encargado por:

Muy señores míos
 Cartiera di Trevi SpA
 Calle Clitunno, 4
 Borgo Trevi (Pg)

Muestra de :	N°1 Cartón tipo Cartón Gris.	
Toma de muestra efectuada por/el:	Técnicos de la Empresa	05/05/2008
Fecha de recepción:	05/05/2008	
Descripción:	Estado físico: Sólido	
	Color: Gris	
	NOTAS: -	
Fecha del ensayo:	Inicio: 10/05/2008	Fin: 26/05/2008

METALES	CONCENTRACIÓN mg/Kg	CONCENTR. LÍMITE mg/Kg
Plomo	16,77	-
Cadmio	1,04	-
Cromo (VI)	< 0,01	.
Mercurio	< 0,01	-
TOTAL	17,81	100
(Cromo total)	(7,45)	-

Normativa de referencia: D.L.vo n°22 5-2-97; IRSA CNR Q.64 "Métodos analíticos para los lodos"
 Vol.3; DM 18-6-79; DM n°267 30-5-01.

Lugar: Foligno

Fecha: 27 de mayo de 2008

El responsable del Laboratorio:
 Dr. Quím. Massimo Ciancaleoni
 Colegio de los Químicos
 L.U.A.M.n°1437
 [Firma ilegible]
 [sello]

El presente informe se refiere únicamente a la muestra sometida a ensayo y no puede reproducirse parcialmente sin autorización escrita del laboratorio. Los resultados de los ensayos se refieren únicamente a los objetos probados



Informe de Ensayo n° 21PI/08

Encargado por:

Muy señores míos
 Cartiera di Trevi SpA
 Calle Clitunno, 4
 Borgo Trevi (Pg)

Muestra de :	N°1 Cartón alveolares tipo Honey Comb.	
Toma de muestra efectuada por/el:	Técnicos de la Empresa	05/05/2008
Fecha de recepción:	05/05/2008	
Descripción:	Estado físico: Sólido	
	Color : Marrón claro	
	NOTAS: -	
Fecha del ensayo:	Inicio: 10/05/2008	Fin: 26/05/2008

METALES	CONCENTRACIÓN mg/Kg	CONCENTR. LÍMITE mg/Kg
Plomo	17,34	
Cadmio	1,36	
Cromo (VI)	< 0,01	
Mercurio	< 0,01	
TOTAL	18,70	100
(Cromo total)	(7,30)	—

Normativa de referencia: D.L.vo n°22 5-2-97; IRSA CNR Q.64 "Métodos analíticos para los lodos"
 Vol.3; DM 18-6-79; DM n°267 30-5-01.

Lugar: Foligno

Fecha: 27 de mayo de 2008

El responsable del Laboratorio:
 Dr. Quím. Massimo Ciancaleoni
 Colegio de los Químicos
 L.U.A.M.n°1437
 [Firma ilegible]
 [sello]

El presente informe se refiere únicamente a la muestra sometida a ensayo y no puede reproducirse parcialmente sin autorización escrita del laboratorio. Los resultados de los ensayos se refieren únicamente a los objetos probados



Informe de Ensayo n° 20PI/08

Encargado por:

Muy señores míos
 Cartiera di Trevi SpA
 Calle Clitunno, 4
 Borgo Trevi (Pg)

Muestra de :	N°1 Cartón tipo Kraft	
Toma de muestra efectuada por/el:	Técnicos de la Empresa	05/05/2008
Fecha de recepción:	05/05/2008	
Descripción:	Estado físico: Sólido	
	Color : Marrón claro	
	NOTAS: -	
Fecha del ensayo:	Inicio: 10/05/2008	Fin: 26/05/2008

METALES	CONCENTRACIÓN mg/Kg	CONCENTR. LÍMITE mg/Kg
Plomo	20,79	-
Cadmio	1,87	-
Cromo (VI)	< 0,01	-
Mercurio	< 0,01	-
TOTAL	22,66	100
(Cromo total)	(7,13)	-

Normativa de referencia: D.L.vo n°22 5-2-97; IRSA CNR Q.64 "Métodos analíticos para los lodos"
 Vol.3; DM 18-6-79; DM n°267 30-5-01.

Lugar: Foligno

Fecha: 27 de mayo de 2008

El responsable del Laboratorio:
 Dr. Quím. Massimo Ciancaleoni
 Colegio de los Químicos
 L.U.A.M.n°1437
 [Firma ilegible]
 [sello]

El presente informe se refiere únicamente a la muestra sometida a ensayo y no puede reproducirse parcialmente sin autorización escrita del laboratorio. Los resultados de los ensayos se refieren únicamente a los objetos probados