

Vieux papiers: caractéristiques qualitatives.

SQST 01

OBJET DE LA SPÉCIFICATION TECHNIQUE

La présente spécification technique définit les principales caractéristiques techniques qui feront l'objet d'un contrôle de la part de la C.T dès la réception des vieux papiers. Elle tient compte de la liste UNI EN 643:2002 (Liste des qualités faisant l'objet d'une norme européenne en matière de traitement des vieux papiers).

NATURE DE LA RÉVISION

<u>STATUT DE RÉVISIONS</u>	<u>DATE</u>	<u>OBJET DE LA RÉVISION</u>
01	1.06.2005	Mise à jour et mise en conformité avec la nouvelle norme 643 de 2002

CHAPITRE DU MANUEL QUALITÉ CONCERNÉ

<u>NUMÉRO</u>	<u>CHAPTER TITLE</u>
10	TESTS, CONTROLS AND ACCEPTANCE

DOCUMENTATION CONCERNÉE

<u>CODE</u>	<u>TITRE DES PROCÉDURES</u>
SQPR 09	CONTRÔLES À RÉCEPTION DES MATÉRIAUX

EMESSO DA RESQ

Franco Graziosi

VERIFICATO DA RESQ

Franco Graziosi

AUTORIZZATO DA AMD

Guido Graziosi

Vieux papiers: caractéristiques qualitatives.

SQST 01

OBJECTIF

La présente spécification technique tient compte de la norme UNI EN 643 : 2002 relative aux différents types de vieux papiers et a pour ambition de définir les principales caractéristiques techniques qui feront l'objet de contrôles de la part de notre Entreprise dès la réception dudit matériel.

CONDITIONS REQUISES POUR LA DOCUMENTATION

L'employé chargé de la réception des marchandises devra s'assurer qu'elle est conforme à la norme 643:2002. Le D.D.T. doit être obligatoirement être mentionné, il indique que la marchandise est conforme à la norme susmentionnée, indiquant que le code de typologie, souffre de la non acceptation de la marchandise.

POIDS

Le poids de chaque balle sera accepté dans les limites indiquées ci-après :

Max : 14 q.

Min : 2 q.

CONDITIONNEMENT

Les balles de matériau papier compressé doivent être attachées avec au moins deux tours de fil de fer ou avec des cerclages apposés sur les côtés.

COMPOSITION

Les balles de vieux papiers doivent être conformes aux indications de la liste des qualités reconnues par les normes européennes UNI EN 643:2005.

La non conformité qualitative telle que décrite précédemment entraînera le déclassement du matériel ainsi qu'une modification du prix.

Vieux papiers: caractéristiques qualitatives.

SQST 01

TENEUR EN HUMIDITÉ

La teneur en humidité ne doit pas être supérieure à 10 % avec une tolérance de +/-2 %.

Les variations supérieures aux taux indiqués ci-dessus entraîneront une réévaluation du poids et le débit correspondant.

PRÉSENCE DE CORPS ÉTRANGERS (IMPROPRES)

La présence de corps étrangers ou impropres dans la balle entraînera dans tous les cas le débit correspondant du poids.

La présence de corps étrangers supérieure à la quantité tolérée entraînera le refus du lot.

CORPS ÉTRANGERS NON TOLÉRÉS

Les balles de vieux papiers devront être absolument exemptes des matériaux ci-dessous :

- = colorants de quelque nature que ce soit.
- = matériaux non compactables (verres, métaux, matériaux de construction, etc.) pouvant causer des dommages aux installations de compactage.
- = matériaux goudronnés, bitumineux et tous les papiers ou matériaux imprégnés de substances polluantes ayant un impact sur le produit et sur la nature des eaux de rejets du cycle de production.
- = matériaux traités ou assemblés avec des patines à base de noir de fumée.
- = matériaux granulaires ou poudrés en grande quantité.

Le contenu de la présente spécification a été approuvé dans son intégralité par les différents fournisseurs. Il fait partie de la documentation contractuelle (ordre d'achat) même si cela n'est pas indiqué de façon explicite.